

Polyfilla

Enduit Universel d'Égalisation

MURS ET PLAFONDS



1. Description

Egaliser: grandes surfaces 0-2 mm.
Pâte – prêt à l'emploi.

Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Pour l'égalisation de murs et plafonds. Adhérence exceptionnelle sur plâtre et plafonnage, plaques de plâtre, brique, ciment, béton, crépi, polystyrène, bois, panneaux d'aggloméré etc. Adhérence exceptionnelle sur des supports durs tels que carrelages et murs de béton lisse.

Caractéristiques

Épaisseur de couche maximale : 2 mm. Profondeur maximale : 2 mm. Peut être poncé.

Teintes

Blanc cassé

Emballage

1 kg, 4 kg

2. Mode d'emploi

Rendement

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5°C.

Temps de séchage

Sec après ± 8 heures (20°C, couche de 2 mm d'épaisseur).

Peut être poncé et peint après minimum 8 heures (couche de 2 mm d'épaisseur).

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

3. Supports / Application

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer les parties non adhérentes. Les supports fortement absorbants et poudreux doivent être traités préalablement.

Application

Appliquer le produit en fine couche et progressivement avec une spatule plate (épaisseur de couche maximale : 2 mm).

Finition

Recouvrable de toutes sortes de peintures.

4. Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.polyfilla.be