

# Polyfilla

## Reboucheur MDF

BOIS



### 1. Description

Reboucher et réparer: les petits trous 2-20 mm.  
Pâte – prêt à l'emploi.

#### Domaine d'application

Pour usage intérieur et extérieur. Rebouche les petits trous et griffes. Adhérence excellente sur MDF et HDF.

#### Caractéristiques

Résistant à la pose de vis et de clous et au forage. Suit les mouvements du travail du MDF et HDF. Epaisseur de couche maximale: 1 cm. Profondeur maximale: 2 cm. Un résultat final lisse comme un miroir. Peut être parfaitement poncé.

#### Teintes

Brun clair

#### Emballage

330 g (tube)

### 2. Mode d'emploi

#### Temps de séchage

Recouvrable après  $\pm$  2 heures (20°C, couche de 1 cm d'épaisseur).

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les mains à l'eau chaude immédiatement après usage.

### 3. Supports / Application

#### Préparation du support

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. Poncer le support.

#### Application

Bien malaxer le tube avant emploi. Le produit peut être mis en œuvre directement à partir du tube. Appliquer le produit sur le support directement avec le couteau à enduire. Pour un résultat ultra lisse, terminer avec un couteau à enduire humide. Pour des trous plus profonds que 1 cm, reboucher en plusieurs couches avec assez de temps de séchage entre les couches. Poncer la surface après 2 heures de séchage. En cas d'usage extérieur, recouvrir au moins de 2 couches de peinture.

#### Finition

Recouvrable de toutes sortes de peinture.

### 4. Sécurité et stockage

#### Sécurité

Tenir hors de portée des enfants.

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Ne pas respirer les poussières d'abrasion. Porter un masque.

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

#### Stockage

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)